



Cecil

PROFESSIONNEL

PE 55

0.5L / 2.5L / 5L / 10L

CHANTIER SOIGNE



PEINTURE INTERIEUR IDEALE TRAVAUX NEUFS - Niveau 55

- HAUTE LESSIVABILITE ET FORTE RESISTANCE AU LUSTRAGE /

ANTI-TACHES

- SANS TRACES DE REPRISE : ADAPTEE POUR LES GRANDES

SURFACES ET LES PLAFONDS

- EXCELLENTE OPACITE

TECHNOLOGIE

SATIN et VELOURS : ACRYLIQUE HAUTE PERFORMANCE : Formule qui allie lessivabilité parfaite et haute résistance aux taches.

MAT : ALKYDE EN EMULSION + ACRYLIQUE : Tendu parfait et mat profond pour une finition sans trace de reprise

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR (NFT 36-005) : famille 1 – classe 7b2/ 4a (MAT) et 7b2 (VELOURS et SATIN)
- Type de liant : acrylique et alkyde en émulsion
- Extrait sec :
 - SATIN : 39.3%
 - MAT : 38.7%
 - VELOURS : 39%
- Densité :
 - SATIN (20°) : 1.284 g/cm³
 - MAT : 1.52 g/cm³
 - VELOURS : 1.32 g/cm³
- Brillance :
 - SATIN : sous 85° d'angle : 35
 - MAT : sous 85° d'angle : 2.2 / 2.7
 - VELOURS : sous 85° d'angle : 8.5

- Viscosité : onctueux
- Type de pigment : titane
- Diluant : eau
- Point éclair : NC
- Aspect : blanc MAT, SATIN ou VELOURS
- Rendement : 10 m² / L
- Temps de séchage (20°C / 65% HR) :
 - Hors poussière : 30 min
 - Recouvrable : 6h (MAT)
 - Recouvrable : 4h (SATIN, VELOURS)
- Stockage : conditions 5°C < T°C < 35°
- Conserver dans son emballage d'origine
- Conditionnement : 0.5L, 2.5L, 5L ou 10 L
- Nettoyage du matériel : eau
- CRAINT LE GEL

Disponible :
SATIN – VELOURS – MAT

DESTINATIONS

Intérieur
Toutes pièces
Murs, plafonds, boiseries

SUPPORTS

Multi-supports : Plâtre et dérivés, bois, ciment, toile de verre, toile à peindre, métal, anciennes peintures masquer...

FONCTIONS

L'application de la peinture PE55 peut se faire en "frais sur frais".

Matériel d'application : rouleau polyamide texturé 12 mm ou 13 mm, brosse spéciale acrylique ou pistolet airless.

Dilution : prêt à l'emploi. Bien mélanger avant emploi.

CONSEIL PRO

L'application d'une sous couche et l'utilisation de matériel de qualité améliorent l'aspect final et le rendement.

MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSIONS	FINITIONS
Supports neufs ou sains : Bétons, enduits plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	<ul style="list-style-type: none">• Brossage/Égrenage• Dépoussiérage	1 couche IP 35 ou IP 55	
Supports anciens ou tachés, ou humides : Bétons, enduits plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	<ul style="list-style-type: none">• Brossage/Égrenage• Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit)• Dépoussiérage	1 couche IP TD	2 couches PE 55 (mat, satin et velours)
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	<ul style="list-style-type: none">• Brossage / Grattage des parties non adhérentes• Décapage des bois peints• Égrenage des anciennes peintures glycéro• Rinçage / Séchage		
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état	<ul style="list-style-type: none">• Lessivage / Rinçage• Égrenage des anciennes peintures glycéro• Dépoussiérage / Séchage	-	

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Travaux à effectuer selon le DTU 59.1 : les fonds doivent être propres, secs et bien préparés. La température d'application du produit et du support doit être comprise entre 10°C et 30°C et avec une humidité relative < 65%.

La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.