V1 : 28/10/2024

Cecil PROFESSIONNEL

SX 835

Saturateur BARDAGES

SATURATEUR BARDAGES – Aspect BOIS BRUT

- **FORMULE PERFORMANTE : efficacité ANTI-UV renforcée et assure une protection longue durée contre les intempéries**
- **Protection haute durabilité**
- **APPLICATION FACILE : grâce à sa texture anti-goutte même à la verticale**
- **Entretien facile sans ponçage**

DESTINATIONS

Intérieur et Extérieur

SUPPORTS

Bardage, volets, lambris…

Nuancier :

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Viscosité** : gel onctueux anti-coulure
- **Aspect en pot** : laiteux ou nacré selon teintes
- **Aspect du film** : transparent MAT, effet bois brut – teintes métallisés : aspect pailleté
- **Densité :** 1,06 +/- 0,02
- **Extrait sec %** : 30% +/- 2% selon les teintes
- **Type de résine :** Acrylique micro pénétrant
- **Pigments** : Oxydes de fer - nacres
- **Teintes** : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)

Retirer un maximum de saturateur des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles… afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

- **Matériel d'application :** Rouleau, pistolet, pinceau
- **Consommation :** 12 à 14 m² /L par couche
- **Séchage :** (20°C- HR : 65%)
  Hors poussière : 2h.
  Recouvrable : 3h.
  Complet : 24 h.
- **Nettoyage du matériel :** Eau, immédiatement après usage
- **Point éclair** : Néant
- **Stockage** :
  Conditions : 5°C < T°C < 35°C
  Conserver dans son emballage hermétique d'origine.
- **CRAINT LE GEL**

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

FONCTIONS

SX835 est un saturateur destiné à tous les bois verticaux extérieurs et intérieurs : bardage, brises vues, abris de jardin, volets, lambris…

Il offre une **accroche parfaite sur les essences de bois utilisées en extérieur** : bois exotiques, feuillus, résineux, bois autoclavés, bois de bardage…

Sa formule **renforcée en anti-UV** assure une protection très longue durée contre UV et intempéries même en conditions extrêmes (mer/montagne). Le bois est **protégé contre le grisaillement et le fendillement**.
Son bel aspect MAT permet de conserver l'aspect et le toucher du bois brut. Sa palette de teintes naturelles ou métallisées offre de nombreuses possibilités décoratives.

Sa texture anti-goutte permet une application facile sans coulures même en vertical et une excellente glisse sous le pinceau. **Son application sans essuyage et son séchage rapide permettent d'optimiser le temps de chantier.**

Il ne s'écaille pas pour un entretien facile par simple ré-application.

CONSEIL PRO

Appliquer le primaire anti-grisaillement SX600 permet de renforcer l'efficacité Anti-UV.

MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	APPLICATION	ENTRETIEN
Sur bois grisaillés	• Dégriser avec le dégriseur AX Net	L'application de 2 couches de primaire SX600 renforce l'efficacité du saturateur contre le grisaillement dû aux UV. Il est particulièrement recommandé sous les teintes claires pour une protection longue durée. Le primaire peut ralentir légèrement le séchage du saturateur. Sur bois difficiles et peu imprégnables, diluer la 1ère couche à 10% avec de l'eau. **Appliquer deux couches fines et régulières sans surépaisseur à la brosse, au rouleau (poil ras 3-5mm) ou au pistolet (dilution 5 à 10%) en respectant les temps de séchage.** **Ne pas essuyer.**	Lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire. Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une à deux couches de saturateur SX835. Attention, l'incolore se dégrade plus rapidement que les teintes, il est recommandé de l'utiliser en association avec une autre teinte.
Sur bois lasurés ou peints	• Poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO.		
Sur bois autoclavés	• Brosser et laisser quelques mois exposés aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.		
Sur bois exotiques et bois durs	• Exposer quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.		
Sur bois neufs ou remis à neufs	• Les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement MULTI-USAGES TX203.		

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les conditions de stockage optimales du produit se situent entre 5° et 35°.
Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

**Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art.*

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33
BP1 – 39210 DOMBLANS
Service technique 03 84 35 01 11
www.cecil.fr