

hypnotik

RÉVÉLEZ VOS COULEURS

Peinture multi-supports
Aspect MAT ABSOLU et VELOURS

Formats : 0,25L - 1L - 2,5L - 5L

Classification AFNOR Famille 1 Classe 7B2



LES PLUS PRODUITS

ASPECT VELOURS

Garnissante
Finition soignée: tendu parfait
Forte adhérence sur tous types de matériaux
Ultra lessivable et ultra résistante aux tâches et chocs
Forte résistance au lustrage

ASPECT MAT ABSOLU

Excellente opacité
Mat profond
Lessivable
Résistante aux taches et à l'eau
Certifiée ECOLABEL

DESTINATION

INTÉRIEUR - TOUTES PIÈCES

Murs, boiseries (huisseries, plinthes, portes) et radiateurs.

Travaux neufs ou en rénovation

ASPECT VELOURS

Idéal dans les pièces les plus exigeantes: cuisine, salle de bain, montée d'escalier, salle de jeux, couloirs et entrées.

Parfaitement adapté aux surfaces lisses comme les menuiseries, meubles, portes, bibliothèques en mélaminé, bois vernis ou peint.

Peut s'appliquer également sur carrelage mural (non immergé)

ASPECT MAT ABSOLU

Parfait pour les salons et séjours et les chambres.

Parfaitement adaptée aux PLAFONDS.



Votre couleur Hypnotik est
fabriquée en France, dans
le Jura, par le groupe V33.
V33 - BP1 - 39210 Domblans



La préparation et l'application devront être faites conformément au NF DTU 59.1

PRÉPARATION

MURS

- PLAQUE DE PLÂTRE & ENDUITS : appliquez l'impression colorée Hypnotik adaptée à la teinte choisie.
- DÉJÀ PEINTS : lessivez à l'eau savonneuse, rincez, égrenez au papier abrasif (grain entre 180 et 240) puis dépoussiérez. Appliquez l'impression colorée Hypnotik adaptée à la teinte choisie.
- SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT : Grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement puis dépoussiérez, et appliquez l'impression Hypnotik adaptée à la teinte choisie.

BOISERIES & MEUBLES

- BRUTS/POREUX (BOIS, MDF) : égrenez au papier abrasif (grain entre 180 et 240) et dépoussiérez.
- BOIS VERNIS ET PEINTS : lessivez à la lessive à base de soude, rincez abondamment, laissez sécher, égrenez (grain entre 180 et 240) et dépoussiérez.

RADIATEURS

- Lessivez avec un nettoyeur alcalin type lessive de soude, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez. Si de la rouille est présente: brossez à l'aide d'une brosse métallique et appliquez une sous couche adaptée.

MEUBLES MÉLAMINÉS

- Lessivez avec un nettoyeur alcalin type lessive de soude, rincez abondamment et laissez sécher. Egrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

APPLICATION

Votre couleur Hypnotik est prête à l'emploi. Nous vous recommandons de bien mélanger avec une baguette large en insistant sur le fond du pot afin d'homogénéiser la peinture. Chargez uniformément votre rouleau propre et appliquez de haut en bas en croisant les passes. Appliquez 2 couches après l'impression (sur les murs) selon le DTU 59-1.

Certaines teintes particulièrement intenses et éclatantes nécessitent une mise en œuvre spécifiques: elles s'appliquent en superposant 2 couches de couleur différente. Pour un résultat de haute qualité, ces teintes sont réalisées en utilisant 2 couleurs différentes appliquées successivement, sur un fond préparé dans les règles de l'art. La 1^{ère} couche pastel renforce l'opacité. La 2^{ème} couche de couleur vive, apporte l'éclat et l'intensité.

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

ENTRETIEN

La résistance de cette peinture est obtenue après 20 jours de séchage, évitez donc de solliciter votre support durant cette période.

Après ce délai, vous pourrez nettoyer votre surface peinte en frottant délicatement. Utilisez de préférence une éponge non abrasive ou microfibre avec un peu de nettoyeur type savon doux.

Matériel MURS

Pinceau en fibres synthétiques
Rouleau 13mm polyester tissé
Pistolet: Dilution 5% d'eau

MEUBLES

Pinceau en fibres synthétiques
Rouleau laqueur 5 mm
Lessive à base de soude
Grain fin (entre 180 et 240)

Nettoyage des outils EAU

Temps de séchage

ASPECT VELOURS

SEC AU TOUCHER : 2h
SÉCHAGE ENTRE COUCHES : 8h
SÉCHAGE COMPLET : 24h

ASPECT MAT ABSOLU

SEC AU TOUCHER : 30min
SÉCHAGE ENTRE COUCHES : 4h
SÉCHAGE COMPLET : 24h

CARACTÉRISTIQUES

ASPECT VELOURS

- **Brillant spéculaire:** 5 - 8 sous 60°, identique sous 85°, Velours. (selon DTU)
- **Liant:** acrylique
- **Présentation :** Peinture onctueuse.
- **Aspect du film :** tendu
- **Teintes:** Bases P pastel, M médium et T transparente teintables machine à teinter Hypnotik

	Extrait sec en poids	Extrait sec en volume	Densité
Pastel	53,6%	38,7%	1,322kg/L
Medium	42,1%	31,04%	1,191kg/L
Transparent	33,1%	27,08%	1,09kg/L

- **Rendement** (selon norme NF T 30-073): 12 m²/L/couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
- **Nettoyage:** à l'eau
- **Résistance à l'abrasion humide** (Norme ISO 11998) : Classe 1 (selon norme NF EN 13300) **Ultra résistante aux taches** (selon norme NF EN2812-4) **& aux chocs**
- **Résiste au lustrage grâce à sa technologie céramique**
- **COV:** Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 2 g/l COV;

ASPECT MAT ABSOLU

- **Brillant spéculaire:** 1,5-2,5 sous 60°, identique sous 85°, mat profond (selon DTU)
- **Liant:** acrylique
- **Présentation :** Peinture onctueuse.
- **Aspect du film :** tendu
- **Teintes:** Bases P pastel, M médium et T transparente teintables machine à teinter Hypnotik

	Extrait sec en poids	Extrait sec en volume	Densité
Pastel	58,2 %	41,8 %	1,40
Medium	54,7%	39,3%	1,33
Transparent	48,7%	36,2%	1,24

- **Rendement** (selon norme NF T 30-073): 10 à 12 m²/L/couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application
- **Nettoyage:** à l'eau
- **Résistance à l'abrasion humide** (Norme ISO 11998) : Classe 1 (selon norme NF EN 13300)
- **Bonne résistante aux taches** (selon norme NF EN2812-4) **& aux chocs**
- **COV:** Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010). Ce produit contient au maximum moins de 1 g/l COV



FR/044/008

www.ecolabels.fr

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Craint le gel. Contient des produits biocides (conservateurs) : contient mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient max 2 g/L COV.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)