

# PBEX

## PÂTE À BOIS

### Petites réparations

- Rebouche fissures, imperfections
- Finition parfaite



### CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Viscosité : pâteux

Type de résine : Acrylique

Conditionnement : 0,5L - 1L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 40°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

**CRAINT LE GEL**

### FONCTIONS

PÂTE À BOIS phase aqueuse pour reboucher trous, noeuds, fissures, petits orifices du bois : jusqu'à 10 mm de diamètre et 8 mm de profondeur.

Aucun retrait ni fendillement : réparation solide et durable.

Se travaille comme le bois : se ponce, se teinte, se vitrifie, se vernit, accepte clous et vis...

Reprend la teinte de la finition : réparations discrètes.

Compatible avec toutes les essences de bois de parquets, meubles et boiseries en intérieur.

Phase aqueuse : grand confort d'application, sans odeur gênante.

### MODE D'EMPLOI

#### Sur bois anciens :

Éliminer toutes traces de cire, vernis, vitrificateur des surfaces à réparer.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

#### - Sur bois neufs

Préparation du support

Travailler sur bois propre et sec.

Éliminer les parties du bois qui se détachent ; nettoyer et dépeussier soigneusement la surface à reboucher.

#### Application

Remuer le produit avant emploi.

Garnir l'orifice à l'aide d'une spatule ou au couteau.

Égaliser en exerçant une pression sur le couteau.

Pour les cavités importantes, appliquer une première épaisseur de pâte à bois, laisser sécher et recommencer l'opération.

On peut également garnir la fissure avec de la ficelle et appliquer ensuite la pâte à bois pour boucher définitivement le trou.

Après séchage, poncer le surplus de pâte à bois au papier abrasif et dépeussier soigneusement.

Bien reboucher après usage.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

N'ouvrir la boîte de pâte à bois qu'au moment de l'utilisation.

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

### CONSEIL PRO :

**Toujours préférer un ton légèrement plus foncé que le bois à réparer.**