



INFOS

TEMPS DE SÈCHAGE

ENTRE COUCHES 6h

SÈCHAGE COMPLET 12h

OUTILS

PINCEAU

NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT

RENDEMENT

15 m² fini en 2 couches

1 pot = 1 porte + 2 volets

- Aspects : SATIN / BRILLANT
- Formats : 0,250L – 0,5L – 1L – 2,5L
- Rendement : 1L = ± 12 m²

RÉSISTANCE EXTRÊME AUX CLIMATS MARINS



- **Enrichi en résines polyuréthanes**, pour apporter une haute durabilité en climats marins et difficiles : montagne, bord de mer ou très humides. Résiste également aux sels marins.

- **Formule très garnissante**

2 couches de Vernis Climats Extrêmes®

=

3 couches d'un vernis standard.



► DESTINATION

- Pour toutes les menuiseries extérieures soumises à des expositions difficiles : portes, volets, portail, pont de bateau...
- S'applique sur toutes les essences de bois (y compris chêne), européennes et exotiques, neuves ou anciennes.

► PRÉPARATION

Le bois doit être nu, propre et sec.

- **BOIS BRUTS** : Brossez et dépoussiérez. Diluez la 1^{re} couche. Il est préférable de traiter votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33 pour mieux le protéger.
- **BOIS VERNIS** : Poncez soigneusement au papier de verre grain fin (240). Si le vernis est écaillé, décapez avec le DECAPANT SPECIAL BOIS V33. Rincez à l'eau ou au SOLVANT.
- **BOIS PEINTS** : Décapez avec le DECAPANT SPECIAL BOIS V33. Rincez à l'eau ou au SOLVANT NETTOYEUR V33. Laissez sécher 24 heures. Poncez et dépoussiérez.
- **BOIS LASURÉ** : Poncez (papier de verre grain fin 240) et dépoussiérez. Arrondir légèrement les angles de vos menuiseries au papier de verre afin d'assurer un recouvrement homogène du vernis.

► APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

- 1 - Bien remuer le vernis avant emploi à l'aide d'une baguette afin de bien l'homogénéiser.
- 2 - Appliquez au pinceau la 1^{re} couche dans le sens des veines du bois et laissez sécher 6 heures.
- 3 - Poncez légèrement au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la seconde couche. Evitez les sur-épaisseurs.



INCOLORE

SA-BI



CHENE CLAIR

SA-BI

non disponible en 2,5L