



# 70A - Colle parquet flottant

## Description de produit

70A - Colle parquet flottant est une colle prête à l'emploi, à séchage rapide, à base de PVA avec une bonne résistance à l'eau, classe de durabilité D3.

## Caractéristiques

- Facile à appliquer
- Haute adhérence
- Séchage rapide
- Transparent au séchage

## Applications

- Collage des joints de parquets flottants et stratifiés



## Caractéristiques techniques

Base	PVAc
Consistance	Liquide très visqueux
Système de durcissement	Physique
Densité	ca. 1,10 g/ml
Temps ouvert	ca. 8 minutes
Consommation	ca. 25-30 g par mètre
Température d'application	15°C - 30°C
Température minimale de formation de film (TMFF)	5°C
pH	ca. 3
Contenu solide	ca. 50%

Remarque : le temps de gommage, le temps ouvert et la vitesse de séchage peuvent varier selon des facteurs environnementaux comme la température, l'humidité et le type de support.

## Supports

- État du support  
Les matériaux doivent être plans et/ou ajustés propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.
- Préparation du support  
Aucun traitement préalable requis.
- Type de support  
70A - Colle parquet flottant a une bonne adhérence sur les supports suivants: Divers supports poreux et non poreux, comme le bois, le carton, le stratifié, etc.. Il est conseillé de faire un test d'adhérence et de compatibilité préliminaire sur tout support.

## Mode d'emploi

- Méthode d'application  
Appliquer la colle dans le joint à l'aide du flacon souple en plastique. Joindre les pièces à coller.
- Méthode de nettoyage  
Avant le durcissement, le 70A - Colle parquet flottant peut être enlevé avec de l'eau à partir de matériaux ou d'outils non poreux. Des résidus durcis s'éliminent mécaniquement.



# 70A - Colle parquet flottant

## ■ Méthode de réparation

Possibilité de réparation : avec le même matériau.

## Recommandations de sécurité

Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.

## Emballage/Logistique

Emballage: Plusieurs tailles disponibles. Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.

Durée de stockage: 24 mois dans son emballage non ouvert et dans un endroit frais et sec, à des températures comprises entre 5° et 25°C

## Remarques

- Lors du collage de certaines essences de bois, comme le hêtre et le cerisier, du fait de la diversité des compositions et des traitements préalables, une décoloration peut se produire.
- Il n'est pas permis de diluer 70A - Colle parquet flottant.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.