



IP 35

2.5L / 5L / 15L

CHANTIER



Impression PLAQUE DE PLÂTRE

- **HAUT POUVOIR COUVRANT**
- **Garnissante** : grand confort d'application
- **Bloque les fonds neufs ou peu abîmés** : optimise le rendement des finitions
- **Masque les imperfections** et les joints
- **Opacité renforcée** : idéale pour masquer d'anciennes peintures vives
- **Compatible avec tous types de finitions**

DESTINATIONS

Intérieur
Toutes pièces
Murs et plafonds

SUPPORTS

Spéciale plaque de plâtre
Anciennes peintures vives à masquer

TECHNOLOGIE

ACRYLIQUE GARNISSANTE
Viscosité ajustée pour un meilleur agrément d'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR (NFT 36-005) : famille 1 – classe 7b2
- Type de liant : styrène acrylique
- Type de pigment : titane
- Diluant : eau
- Extrait sec : 57 (+/-1%)
- Densité : 1,5
- Viscosité : onctueux
- Point éclair : NC
- Aspect : blanc MAT poché fin
- Rendement : 10 m² / L
- Temps de séchage (20°C / 65% HR) :
- Hors poussière : 30 min
- Recouvrable : 4h
- Stockage : conditions 5°C < T°C < 35°
- Conserver dans son emballage d'origine
- Conditionnement : 2.5, 5 ou 15 L
- CRAINT LE GEL

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

FONCTIONS

Matériel d'application : rouleau polyamide texturé 12 mm ou 13 mm, brosse spéciale acrylique ou pistolet airless.

Dilution : prêt à l'emploi. Bien mélanger avant emploi.

CONSEIL PRO

L'application d'une sous couche et l'utilisation de matériel de qualité améliorent l'aspect final et le rendement.

MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSIONS	FINITIONS
Supports neufs ou sains : plaques de plâtre	<ul style="list-style-type: none">Brossage/ÉgrenageDépoussiérage	1 couche IP 35	
Supports anciens ou tachés, ou humides : Bétons, enduits plâtres et dérivés, carreaux et plaques de plâtre, bois et dérivés, briques	<ul style="list-style-type: none">Brossage/ÉgrenageGrattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit)Dépoussiérage	1 couche IP TD	2 couches PE 35 (mat, satin et velours)
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	<ul style="list-style-type: none">Brossage / Grattage des parties non adhérentesDécapage des bois peintsÉgrenage des anciennes peintures glycéroRinçage / Séchage		
Anciennes peintures, aqueuses ou solvantées, en bon état	<ul style="list-style-type: none">Lessivage / RinçageÉgrenage des anciennes peintures glycéroDépoussiérage / Séchage	-	

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Travaux à effectuer selon le DTU 59.1 : les fonds doivent être propres, secs et bien préparés. La température d'application du produit et du support doit être comprise entre 10°C et 30°C et avec une humidité relative < 65%.

La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

