



# Cecil

PROFESSIONNEL

## VX 403



### Vernis BATEAU

#### VERNIS BATEAU CECIL PROFESSIONNEL – Extérieur

- Vernis extérieur alkyde-uréthane
- Haute protection anti-UV, et intempéries.
- Excellent compromis de dureté et de souplesse.

#### DESTINATIONS

Extérieur

#### SUPPORTS

Bateau

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Classification :** AFNOR NFT36005 :
- **Famille 1 - Classe 4a**
- **Viscosité :** fluide
- **Aspect en pot :**
  - produit liquide ambré
  - film sec incolore brillant
- **Densité :** 0,89 +/- 0,03
- **Résine :** alkyde-uréthane
- **Stockage :** 5°C < T° < 40°C

Retirer un maximum de vernis des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

- **Matériel d'application :**  
Brosse, pinceau, rouleau (poils courts) ou au pistolet
- **Consommation :**  
10 à 12 m<sup>2</sup>/L
- **Séchage :**  
(20°C- HR : 65%)
  - Hors poussière : 2 heures
  - Recouvrable / égrenable : 6 heures
  - Séchage complet : 24 heures
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Entretien :** La rénovation du VX403 vernis extérieur se fait en 1 ou 2 couches après ponçage fin.

**Conserver dans son emballage hermétique d'origine**

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

## FONCTIONS

Une formulation de qualité marine, issue de notre R&D, qui allie haute technicité et confort d'utilisation.

Vernis extérieur polyuréthane enrichi en résines alkydes souples pour absorber les variations dimensionnelles du bois.

Haute protection U.V. et intempéries.

Assure ainsi une protection optimale des huisseries extérieures en bois noble tels que portes, portails, fenêtres...

## CONSEIL PRO

*Pour un recouvrement homogène du vernis, pensez à arrondir les angles de vos menuiseries au papier de verre. Dégraisser les bois gras avant application.*

## MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	APPLICATION	ENTRETIEN
<b>SUR BOIS ANCIENS</b>	Décaper les anciens vernis, poncer et dépoussiérer soigneusement. Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide fongicide TX203.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bien remuer avant emploi.</li><li>• Appliquer 2 à 3 couches régulières au pinceau.</li><li>• Egrener légèrement entre les couches au papier de verre (grain 150-180), puis dépoussiérer</li><li>• Application au rouleau ou au pistolet possible sur grandes surfaces.</li></ul>	La rénovation du VX403 vernis extérieur se fait en 1 ou 2 couches après ponçage fin.
<b>SUR BOIS NEUFS</b>	Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).		

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.



Groupe V33  
BP1 – 39210 DOMBLANS  
Service technique 03 84 35 01 11  
[www.cecil.fr](http://www.cecil.fr)