



Cecil

PROFESSIONNEL



LX 530

LASURE HAUTE PERFORMANCE

LASURE CECIL PROFESSIONNEL – Haute performance

- **HAUTE PERFORMANCE** : spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous expositions fortes aux intempéries et aux UV (mer/montagne).
- **FORMULE RENFORCÉE EN RÉSINE** : sans traces de reprises.
- **EXCELLENTE ACCORCHE** : peut s'appliquer par temps humide sur tous types de supports
- **Excellent confort d'application**

DESTINATIONS

Intérieur / Extérieur

SUPPORTS

Bardages, chalets, fenêtres...



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Viscosité** : gel onctueux
- **Aspect en pot** : ambré
- **Aspect du film** : satiné
- **Densité** : 0.93 +/- 0,02
- **Point éclair** : 25°C - 40°C
- **Extrait sec %** : 57% +/- 2% selon les teintes
- **Type de résine** : Alkyde
- **Pigments** : Oxydes de fer
- **Teintes** : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)

Retirer un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

- **Matériel d'application** : Pistolet, pinceau
- **Consommation** : 12 à 14 m²/L en 1 couche
- **Séchage** : (20°C- HR : 65%)
Hors poussière : 6h.
Recouvrable : 12 h.
Complet : 48 h.
- **Nettoyage du matériel** : White spirit, immédiatement après usage
- **Stockage** :
Conditions : 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

FONCTIONS

La lasure **LX530** est spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les **bois extérieurs sous EXPOSITIONS FORTES aux intempéries et aux UV** (exposition plein sud/situation mer montagne...).

Sa formule renforcée **en résine (Haut Extrait Sec)** apporte une **excellente durabilité** à long terme et une **souplesse du film qui suit les variations dimensionnelles du bois**.

Le mélange de **résines alkydes et son aspect satiné** réchauffent le bois et donnent une **belle finition et un beau tendu du film**.

De formule gélifiée très agréable à appliquer, elle permet une **application sans coulure**.

A base de solvants désaromatisés, **elle** favorise une application sur grande surface **sans trace de reprise**.

Excellente accroche sur tous type de supports et toutes anciennes finitions : idéale en rénovation.

Elle permet d'obtenir une **PROTECTION ELEVEE** sur tous types de bois (bardages, chalets, ports, volets, fenêtres, charpentes,...), en rénovation et sur bois neufs.

CONSEIL PRO

Lasure idéale chantiers difficiles : rénovation supports anciens, abimés, temps

MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	APPLICATION	ENTRETIEN
SUR BOIS ANCIENS	Remettre à nu par ponçage ou décapage.	<ul style="list-style-type: none">Appliquer en 1ère couche la lasure d'IMPREGNATION LX 500 pour renforcer l'accroche et la tenue du système complet.	Appliquer 1 à 2 couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes. La lasure LX530 offre une excellente accroche sur les anciennes lasures. Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade. Surveiller particulièrement les parties horizontales en rétention d'eau qui s'usent plus vite.
SUR BOIS NEUFS OU REMIS A NEUFS	Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.	<ul style="list-style-type: none">Puis appliquer 2 couches de lasure LX530, selon les prescriptions du DTU 59.1. Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.	

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.
Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

*Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33
BP1 – 39210 DOMBLANS
Service technique 03 84 35 01 11
www.cecil.fr