



# PEINTURE SOL TRAFIC EXTRÊME

Peinture à base de résine alkyde uréthane pour une protection renforcée des sols très exposés.

## Destination

S'applique sur supports de type : ciment, béton, brique, plancher...  
Convient en intérieur et extérieur pour : garage, sous-sol, escalier, allée roulante, cellier, buanderie...

## Propriétés

- Haute résistance aux passages répétés de voitures : usure et pneus chauds.
- Insensible aux taches et aux graisses : protège le sol des huiles, produits chimiques, hydrocarbures...
- Haute tenue aux rayures et aux chocs, poinçonnements d'outils, abrasion...
- Application directe sur sols ciment et béton préparés.
- Imperméable et anti-UV.
- 6h entre couches pour un travail complet dans la journée.

## Préparation

Indispensable pour assurer la bonne tenue d'une peinture de sol. Le support doit être propre, sec, non gras, poreux et non poudreux. Les dalles béton doivent être coulées depuis au moins 3 mois.

### SUPPORTS BRUTS :

Vérifiez la porosité du sol grâce au « test de la goutte d'eau » : Versez quelques gouttes d'eau à différents endroits sur le sol. Si l'eau est absorbée en moins d'une minute, le sol peut être poudreux : grattez avec un objet métallique pour vérifier si de la poussière se détache. Si l'eau est absorbée en plus de 4 minutes, il n'est pas assez poreux.

- Si le sol est poudreux, poncez pour retirer la partie friable.

- Si le sol n'est pas assez poreux, appliquez le Shampoing Actif Ciment-Béton V33 en diluant un litre pour 2 litres d'eau puis rincez. Renouvelez jusqu'à obtenir le niveau de porosité suffisante. Laissez sécher 48 heures.

- Si la porosité est bonne, nettoyez avec le shampoing dilué à 1 litre pour 10 litres d'eau puis rincez. Laissez sécher 48 heures.

### SUPPORTS DÉJÀ PEINTS :

Lessivez. Poncez à l'abrasif gros grain pour éliminer la peinture. Dépoussiérez.

En entretien de la même peinture, un égrenage suffit.

## Application

Bien remuer avec une baguette longue et large avant chaque utilisation pour obtenir un mélange homogène. Conditions idéales d'application : entre 10° et 25°C.

- Appliquez la première couche diluée au white spirit sur sols bruts ciment, béton ou bois. Laissez sécher 4 à 6h la 1<sup>ère</sup> couche avant d'appliquer la deuxième. Au-delà de 6h faites un égrenage avant d'appliquer la deuxième couche afin d'optimiser l'adhérence. Sur sols très poreux ou très sollicités, une 3<sup>e</sup> couche peut être nécessaire.
- Délais de remise en service de la pièce : usage piétonnier 24 heures et passage de voiture 72 heures.



**Teintes :** 9 teintes

**Aspect :** Satin

**Conditionnements :** 0,5L - 2,5L-3L- 5L

**Temps de séchage :**

Au toucher: 8h

Complet: 24h

**Rendement en 1 couche par 1L :**

± 14 m<sup>2</sup> selon porosité du support

**Nettoyage des Outils :** White spirit

**Matériel :** pinceau, rouleau à poils longs (8 à 12 mm)



# PEINTURE SOL TRAFIC EXTRÊME



## NUANCIER



Mention légale : Dangereux. Respecter les précautions d'emploi