

VX302i

Vitrificateur INVISIBLE

**Idéal pièces à vivre,
chambres**

- Résiste aux taches et rayures.
- Effet bois brut.

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect en pot : Laiteux

Aspect du film : mat invisible

Viscosité : Fluide

Densité : 1,03+/- 0,02

Type de résine : Acrylique polyuréthane

Conditionnement : 1L – 2,5L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

CRAINT LE GEL

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

Matériel d'application : Rouleau / spalter

Consommation : 15 m² /L en 1 couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Hors poussière : 30 mn.

Recouvrable : 1h – ne pas dépasser 48h entre couches

Complet : 10j

Nettoyage du matériel: eau, immédiatement après usage.

CONSEIL PRO :

Egrener légèrement avant la dernière couche afin de lisser la surface du bois.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FONCTIONS

Vitrificateur destiné à être utilisé en intérieur uniquement.

Compatible avec toutes essences de bois pour parquets*. Pour les bois tanniques ou difficiles (exotiques...) consulter notre service technique.

*Ne pas appliquer sur bois foncés. Idéal pièces à vivre et chambres.

DONNEES TECHNIQUES

Selon prescriptions techniques de la marque de qualité NF parquet.

ENGAGEMENT HABITAT DURABLE

PROCONFORT : Une formulation phase aqueuse issue de notre R&D qui allie haute technicité et confort d'utilisation.

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR: Pour renforcer la qualité de l'air intérieur et la protection de la santé des consommateurs, formule à très faible émission de COV : classée A+.

FDES : fiche de données environnementales et sanitaires disponible sur demande.

MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1 Le support doit être propre, sec (humidité < 10%), dégraissé, exempt de poussière, de traces de lessive, de cire...

Conditions idéales : Température entre 12°C et 25°C, temps sec et hors courant d'air.

- Sur bois anciens :

Poncer les anciens parquets « à blanc » : le ponçage s'effectue dans le sens des fibres du bois, à l'aide d'une ponceuse à parquet et d'une bordeuse pour les angles. Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur. Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras TX201. Puis, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs :

Préparation

Réaliser un égrenage au grain 120 puis dépoussiérer la surface.

Application

Appliquer 2 à 3 couches au rouleau ou au spalter dans le sens du veinage du bois en croisant les passages et en égalisant. Pour une finition parfaite, effectuer un léger égrenage entre couches et dépoussiérer.

Entretien

10 jours après application du vitrificateur, occuper les lieux avec précautions. Ne pas utiliser de détergents agressifs.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com