



Cecil

PROFESSIONNEL



SX 630

Saturateur BOIS

SATURATEUR BOIS - Efficacité anti-UV

- **TOUS BOIS** : imprègne en profondeur
- **FORMULE GLYCÉRO** : Permet une forte pénétration dans tous les bois : feuillus, résineux, autoclavés, exotiques....
- **HAUTE PROTECTION** : Nourrissant et anti-UV, il protège contre le grisaillement et le fendillement
- **APPLICATION FACILE** : sans essuyage, ne s'écaille pas

Nuancier :

Chêne clair

Naturel

Teck

Vert autoclave

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Viscosité** : fluide
- **Aspect en pot** : laiteux
- **Aspect du film** : transparent MAT
- **Densité** : 0,91 +/- 0,05
- **Extrait sec %** : 45 +/- 2% selon les teintes
- **Type de résine** : Alkyde Glycéro
- **Pigments** : Oxydes de fer
- **Teintes** : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)

Retirer un maximum de saturateur des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

DESTINATIONS

Extérieur

SUPPORTS

Bois de jardins : pergolas, terrasses...

- **Matériel d'application** : Pinceau ou brosse
- **Consommation** : 8 à 10 m² /L par couche
- **Séchage** : (20°C- HR : 65%)
Hors poussière : 30min.
Recouvrable : 6 à 8 h.
Complet : 24 h.
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit
- **Point éclair** : entre 23°C et 55°C
- **Stockage** : Conditions : 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

FONCTIONS

SX630 est un saturateur destiné aux bois de jardin : brises-vue, pergolas, terrasses, caillebottis, mobilier de jardin...

Sa formule glycéro permet une forte pénétration dans tous les bois : feuillus, résineux, autoclavés, exotiques... Nourrissant et anti-UV, il protège le bois contre le grisaillement et le fendillement.

Le mélange de résines alkydes réchauffe le bois pour redonner de la vivacité aux bois notamment aux bois exotiques. Il s'applique facilement sans essuyage et ne s'écaille pas pour un entretien facile.

Excellente accroche sur tous bois (résineux et exotiques) et sur les bois anciennement saturés : idéal en rénovation.

Le SX630 est un vrai produit professionnel spécifique pour bois neufs ou usés par le soleil, il est plus durable qu'un saturateur classique.

CONSEIL PRO

Une bonne préparation des bois est indispensable pour une finition durable.

MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	APPLICATION	ENTRETIEN
Sur bois grisailés	<ul style="list-style-type: none">Dégriser avec le dégriseur AX Net	<p>Appliquer 2 couches régulières en lissant avec la brosse afin d'éviter les surépaisseurs/surbrillances.</p> <p>Sur mobilier de jardin ou pour obtenir un aspect mat bois huilé une application « frais sur frais » est recommandée. Ne laisser que 15 minutes entre les 2 couches et essuyer le surplus avec un chiffon de coton 30 minutes après l'application de la deuxième couche.</p>	<p>Lorsque l'aspect des bois se ternit ou blanchit, un entretien est nécessaire. Après nettoyage, brossage ou léger égrenage, appliquer une couche de saturateur SX630.</p> <p>Attention, l'incolore se dégrade plus rapidement que les teintés, il est recommandé de l'utiliser en association avec une autre teinte.</p>
Sur bois lasurés ou peints	<ul style="list-style-type: none">Poncer ou décaper à l'aide d'un Décapant CECIL PRO.		
Sur bois autoclavés	<ul style="list-style-type: none">Brosser et laisser quelques mois exposés aux intempéries pour éliminer les résurgences de sels.		
Sur bois exotiques et bois durs	<ul style="list-style-type: none">Exposer quelques mois aux intempéries pour permettre l'ouverture des pores du bois.		
Sur bois neufs ou remis à neufs	<ul style="list-style-type: none">Les essences non durables doivent être traitées préventivement contre insectes et champignons à l'aide du traitement.		

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Les conditions de stockage optimales du produit se situent entre 5° et 35°.

Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

**Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art.*

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33
BP1 – 39210 DOMBLANS
Service technique 03 84 35 01 11
www.cecil.fr