

# L'HUILE SOIN POUR PARQUETS

*À base d'huile de lin*



0,75L-2,5L  
2 teintes (Incolore & miel)

L'Huile Soins est un véritable rituel de nutrition pour prendre soin de vos parquets, neufs ou anciens. Sa formule biosourcée\* à base d'huile de lin et de résine biosourcée\*\* nourrit en profondeur vos bois sans les dessécher et conserve leur aspect et leur toucher naturels. En plus de son application facile et soignée, elle protège vos parquets durablement de l'eau et des taches.

\* Formule testée selon EN16640 / \*\* Résine biosourcée à 40%



formule  
biosourcée



24h

séchage  
complet



pinceau ou  
rouleau



nettoyage  
à l'eau



1 bidon  
= 25m<sup>2</sup>

## LE MODE D'EMPLOI

### LA PRÉPARATION

Appliquez sur un bois brut, propre, sec et dépeussé.

- SUR BOIS BRUT OU HUILÉ: égrenez légèrement au papier de verre grain fin 240.
- SUR BOIS VITRIFIÉ: poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) pour revenir au bois brut. Terminez en égrenant au papier de verre grain fin 240.
- SUR BOIS CIRÉ: décirez à l'aide du DÉCIREUR LIBÉRON puis rincez et laissez sécher. Égrenez au papier de verre grain 180.

### L'APPLICATION

Mélangez minutieusement à l'aise d'une baguette large en insistant sur le fond du pot.

1. Appliquez une 1<sup>ère</sup> couche mince à l'aide d'un pinceau plat (spalter) ou rouleau poils ras et laissez pénétrer. Laissez sécher 6h.
2. Égrenez à l'aide d'un papier de verre grain fin 240 puis dépeussez. Appliquez une 2<sup>ème</sup> couche mince. Laissez sécher 24h.

Le temps de séchage peut être rallongé en fonction du taux d'humidité de l'air et de l'essence de bois.

Pour les caillebotis de salles de bain, appliquez l'huile sur toutes les faces.

Appliquez entre 12 et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri.

La teinte obtenue peut légèrement varier en fonction de l'essence du bois. Faites un essai sur une partie non visible.

## LE SECRET DE LIBÉRON

*En cas d'usure  
locale ou  
d'accidents  
(rayures,  
brulures...),  
égrenez  
localement au  
papier de verre  
grain fin,  
dépeussez  
puis appliquez  
l'huile au  
pinceau.  
Renouvelez  
l'opération au  
bout de 10h si  
besoin.*

FABRICATION  
Française