LA PEINTURE PARFAITEMENT ADAPTÉE AUX VARIATIONS CLIMATIQUES POUR ÊTRE TRANQUILLE LONTEMPS

La formule Climats Extrêmes® garantit des performances longue durée pour que vous soyez serein face à toutes les intempéries.

RÉSISTANCE EXTRÊME
Stoppe la corrosion grâce à des agents anti-rouille intégrés. Film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV.

APPLICATION PLUS FACILE
De 10°C à 30°C

RÉSULTAT PARFAIT
Tendu impeccable sans trace de pinceau, application sans coulure.

SANS SOUS-COUCHE
Directement sur rouille et sur toutes anciennes peintures (acrylique / glycéro).

TOUS METAUX

NUANCIER

16 teintes · 3 aspects

Blanc RAL 9016	Beige calcaire RAL 1013	Brun Normand RAL 8011	Rouge Basque RAL 3004
Gris agate RAL 7038	Gris galet* RAL 7045	Gris basalte RAL 7012	Anthracite*° RAL 7016
Vert Basque RAL 6005	Vert omorika RAL 6009	Noir * RAL 9005	Noir Charbon RAL 7021
Bleu Hoggar RAL 5003	Bleu Bretagne RAL 5010		

BRILLANT · MAT* · MÉTALLISÉ°

0,25 L · 0,5 L · 1,5 L · 2 L

L'Anthracite est disponible dans les 3 aspects (brillant, mat et métallisé). Les teintes gris galet et noir sont disponibles en brillant et en mat.

SUPPORTS

Tous métaux **neufs ou anciens**: volet, garde-corps, mobilier, portail, grille, barrière, ferronnerie...

Tous métaux ferreux et alliages (fonte, acier...) et **non ferreux** (alu, zinc, galva sauf cuivre) soumis à des conditions climatiques très rudes: ferronnerie de bords de mer, de montagne ou exposée plein sud...

TEMPS DE SÉCHAGE

24h ENTRE 2 COUCHES

RENDEMENT AU LITRE

+/- **8m²** FINI EN 2 COUCHES

OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS mi-longs
PISTOLET appliquez en 3 passes

NETTOYAGE DES OUTILS

W H I T E
S P I R I T

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

• **MÉTAUX BRUTS** :

- **Neufs**: dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.
- **Rouillés**: éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.

• **MÉTAUX DÉJÀ PEINTS**:

- **En bon état:** poncez légèrement et dépoussiérez.
- **Abîmés**: enlevez les restes de peinture avec le Décapant Gel Express Fer V33, puis brossez les traces de rouille et dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.
- **SUR ALU-ZINC-GALVA**: Egrenez au grain 150 et lessivez impérativement et soigneusement avec un nettoyant à base de soude (alcalin) puis rincez. Sur galva, laissez vieillir 6 mois avant mise en peinture.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 10°C et 30°C sans pluie ni vent.

• Remuez la peinture avant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

• Appliquez la première couche de façon régulière et sans surépaisseur. Laissez sécher 24h.

• Poncez légèrement, appliquez la seconde couche et garnissez bien les angles.

BON À SAVOIR

• **L'aspect final du mat est obtenu après 15 jours de séchage.**

• Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.

• Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.

• N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.

• Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 10 ANS

Sur ferronneries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).

V33 S.A – B.P.1 – F-39210 Domblans – Service Consommateurs : 03 84 35 00 00

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique. Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes.

Mention légale : Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.

Décembre 2024