

LE VITRIFICATEUR RÉSISTANT À TOUTES LES CONTRAINTE DES PIÈCES HUMIDES

RÉSIST EXTRÊME® CUISINE
ET BAINS est un vitrificateur
de haute qualité
spécialement conçu pour
résister fortement à
l'humidité, à l'eau stagnante
ou aux taches.

EFFET DÉPERLANT

Film imperméable à
l'eau, l'humidité et à la
condensation

PROTECTION LONGUE DURÉE

Riche en résines :
haute résistance taches (café,
tomate, alcool...) et graisses

ENTRETIEN FACILITÉ

Hautement lessivable

NUANCIER

1 teinte · 2 aspects



Incolore MAT



Incolore SATIN

MAT · SATIN



0,75 L · 2,5 L



FABRICATION JURA



MODE D'EMPLOI

SUPPORTS

Parquets dans les cuisines ou salles de bain, en bois neuf ou ancien, d'essence européenne ou exotique.

Compatible avec les systèmes de chauffage au sol.



TEMPS DE SÉCHAGE

2h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 5m² FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU
POILS 12mm



NETTOYAGE DES OUTILS

E A U

PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépoussiéré avec soin.

- **PARQUET BRUT** : poncez à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120).
- **PARQUET VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.
- **PARQUET CIRÉ ET ANCIEN** : décirez à l'aide du DÉCIREUR DÉCRASSANT V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50 puis grain 80 puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu.
- **BOIS GRAS NU (teck, doussié, bangkirai...)** : nous vous conseillons sur ce type de bois d'appliquer une huile V33 parquet V33.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. S'applique en 3 couches ou en 2 couches après la SOUS-COUCHE, incolore ou teintée.

- Remuez bien le vitrificateur avant et pendant emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser. Vitrifiez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm). Appliquez en couches croisées, régulières et bien garnies, en finissant dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 2 heures.
- Egrenez (abrasif grain 120) et dépoussiérez, puis appliquez une 2e couche et laissez sécher 2 heures. Si nécessaire, appliquez une 3e couche, sans égrenage entre couches.
- Laissez sécher 24 heures. Utilisez la pièce avec précaution dans les premiers jours suivants l'application. La résistance optimale du vitrificateur est obtenue après 2 semaines.

PRÉSERVEZ

Pour conserver la beauté de votre parquet, utilisez avec le NETTOYANT PARQUETS V33. Occasionnellement, pour prolonger la protection, appliquez le SOIN RÉNOVATEUR V33.

BON À SAVOIR

- Le respect du rendement vous assure un résultat optimal et durable.
- Pour apporter une nuance à la teinte de votre bois, appliquez au préalable SOUS-COUCHE & TEINTE V33.
- Les surplus de vitrificateur dans les chanfreins sont à éviter.
- L'aspect laiteux en pot et à l'application disparaît après séchage.