




MASQUANTE
CONSOLIDANTE
ADDITIF CIMENT



IP TD

TACHES DIFFICILES

Impression technique
SUPPORTS DÉGRADÉS



- **Isole et bloque** les taches les plus difficiles : auréoles d'humidité, moisissure, suie, nicotine, graisse
- **Bloque les remontées humides**
- **Adhérence parfaite** sur fond dégradés, tachés, humides
- **Consolide les murs** : idéal pour rénovation ou dégâts des eaux

DESTINATIONS

Intérieur / extérieur
Murs, plafonds, boiseries

SUPPORTS

Multisupports

Plâtre et dérivés, béton et dérivés, ciment, Brique, bois, métal...
Dégradés, humides

TECHNOLOGIE

ACRYLIQUE + CIMENT

Adhérence renforcée sur fonds difficiles et masquage des taches.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- AFNOR (NFT 36-005) : famille 1 – classe 7b1
- Type de liant : additivée ciment
- Type de pigment : titane
- Diluant : white spirit
- Extrait sec : 77 (+/-1%)
- Densité : 1,54
- Viscosité : onctueux
- Point éclair : 38°C
- Aspect : blanc MAT
- Rendement : 10-12 m² / L
- Temps de séchage (20°C / 65% HR):
Hors poussière : 6h
Recouvrable : 12h
- Stockage : conditions 5°C < T°C < 35°
Conserver dans son emballage d'origine
- Conditionnement : 2,5L ou 5L
- CRAINT LE GEL

TACHES DIFFICILES SUPPORTS DÉGRADÉS

CONSEIL PRO

L'application d'une sous couche et l'utilisation de matériel de qualité améliorent l'aspect final et le rendement.

APPLICATION

- Matériel d'application : rouleau polyamide texturé 12 mm ou 13 mm ou brosse spéciale acrylique
- Dilution : prêt à l'emploi. Bien mélanger avant emploi.
- Sur taches très grasses ou en cas de forte humidité, pochner à la brosse avant application.
- Nettoyage du matériel : white spirit
- Hygiène et sécurité : La fiche de données de sécurité est disponible sur www.quickfds.com
- Travaux à effectuer selon le DTU 59.1 : les fonds doivent être propres, secs et bien préparés.
- La température d'application du produit et du support doivent être comprise entre 10°C et 30°C et avec une humidité relative < 65%.



MODE D'EMPLOI

SUPPORT	TRAVAUX PREPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITIONS
Neufs ou sains	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage / Egrenage ■ Dépoussiérage 	1 couche IP 35 ou IP 55	
Anciens, tachés ou humides	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage / Egrenage ■ Grattage si besoin (reboucher les trous avec un enduit) ■ Dépoussiérage 		
Anciennes peintures aqueuses ou solvantées, peu adhérentes ou écaillées	<ul style="list-style-type: none"> ■ Brossage / Grattage des parties non adhérentes ■ Décapage des bois peints ■ Egrenage des anciennes peintures glycéro ■ Rinçage /séchage 	1 couche IP TD	
Anciennes peintures aqueuses ou solvantées en bon état	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lessivage / rinçage ■ Egrenage des anciennes peintures glycéro ■ Dépoussiérage ■ Séchage 	-	