



# Cecil

PROFESSIONNEL

## LX 515

### LASURE PROTECTION ACTIVE



#### LASURE CECIL PROFESSIONNEL – Protection active

- **APPLICATION FACILE** : en vertical sans coulures
- **MICROPOREUSE** : formule qui laisse respirer le bois et évite les reprises d'humidité.
- **PROTECTION ACTIVE** : spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous exposition modérée aux intempéries et aux UV.
- **SECHAGE RAPIDE** : Idéale chantier courant

#### DESTINATIONS

Intérieur / Extérieur

#### SUPPORTS

Bardages, chalets, fenêtres...



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Viscosité** : gel onctueux
- **Aspect en pot** : laiteux
- **Aspect du film** : satiné
- **Densité** : 1.03 +/- 0,02
- **Point éclair** : Néant
- **Extrait sec %** : 25% +/- 2% selon les teintes
- **Type de résine** : Acrylique auto réticulable
- **Pigments** : Oxydes de fer
- **Teintes** : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)

Retirer un maximum de lasure des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

- **Matériel d'application** : Pistolet, pinceau
- **Consommation** : 12 à 14 m<sup>2</sup>/L en 1 couche
- **Séchage** : (20°C- HR : 65%)  
**Hors poussière** : 30 mn.  
**Recouvrable** : 4 h.  
**Complet** : 24 h.
- **Nettoyage du matériel** : Eau, immédiatement après usage
- **Stockage** : Conditions : 5°C < T°C < 35°C  
Conserver dans son emballage hermétique d'origine.
- **CRAINT LE GEL**

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

## FONCTIONS

La lasure **LX515** est spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les **bois extérieurs sous EXPOSITION modérée aux intempéries et aux UV.**

**Microporeuse et hydrofuge**, elle laisse respirer le bois et évite les reprises d'humidité.

Formulée pour une application très facile, elle offre **une excellente glisse sous pinceau**, sans cordage, ni coulures, avec un beau rendu du film.

Son séchage rapide permet d'appliquer **deux couches dans la journée.**

**Elle permet d'obtenir une PROTECTION ACTIVE sur tous types de bois en situation verticale** (bardages, chalets, fenêtres, charpentes, volets, ...), **en rénovation et sur bois neufs.**

## CONSEIL PRO

*Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.*

## MODE D'EMPLOI

ETAT DU SUPPORT	PRÉPARATION	APPLICATION	ENTRETIEN
<b>SUR BOIS ANCIENS</b>	Remettre à nu par ponçage ou décapage.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer 1 couche la lasure d'IMPREGNATION LX500 pour renforcer l'accroche et la tenue du système complet.</li></ul>	Appliquer 1 à 2 couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes.
<b>SUR BOIS NEUFS OU REMIS A NEUFS</b>	Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puis appliquer 2 couches de lasure LX515, selon les prescriptions du DTU 59.1. Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.</li></ul>	Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade. Surveiller particulièrement les parties horizontales en rétention d'eau qui s'usent plus vite.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.  
Fiche données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

*\*Grâce à son expertise des traitements des bois, CECIL PRO assure une garantie de 20 ans sur l'efficacité de ses produits lorsqu'ils sont utilisés dans les règles de l'art.*

\*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.  
Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Groupe V33  
BP1 – 39210 DOMBLANS  
Service technique 03 84 35 01 11  
[www.cecil.fr](http://www.cecil.fr)